

Результаты испытаний труб Valtec PEX/EVON 16x2,0

Измеряемый показатель	Нормативный показатель	Результаты испытаний
Внешний вид	ГОСТ Р 52134-2003 трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности	Соответствует
Размеры наружный диаметр, мм толщина стенки, мм	ГОСТ Р 52134-2003 16,0±0,3 2,2±0,5	16,14±0,07 2,16±0,03
Степень сшивки, %	ГОСТ Р 52134-2003 PE-Xb – 65	34
Относительное удлинение при разрыве, %	ГОСТ Р 52134-2003 Не менее 350	650±9
Стойкость при постоянном внутреннем давлении МПа, 95°C, 165 час	ГОСТ Р 52134-2003 При начальном напряжении стенки 4,6 МПа Без разрушений	Не соответствует, произошел разрыв через 6 ч 44 мин Испытан один образец

И.о. руководителя ЛИТЦ

Аверьянова С.Ю.

